

PLASTER FILL

Έτοιμος, ενισχυμένος λευκός σοβάς μίας στρώσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Περιγραφή

Ο σοβάς PLASTER FILL είναι ένα έτοιμο ενισχυμένο μαρμαροκονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για τη δημιουργία επιχρισμάτων μίας στρώσης με εξαιρετικές αντοχές στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και άριστη τελική επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές - εξωτερικές επιφάνειες για πάχη έως 3 cm.

Παραδείγματα εφαρμογών

Ο σοβάς PLASTER FILL της BAUER αντικαθιστά την βασική και την τελική στρώση του παραδοσιακού σοβά και είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση επάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους και σε υποστρώματα που έχουν προετοιμαστεί με πεταχτό σοβά ή ενισχυτικό πρόσφυσης KAPAGRIP.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα

- Αποφυγή ρηγματώσεων
- Άριστη συμβατότητα με τσιμεντοειδή υποστρώματα
- Διαπνέον υλικό
- Ανάπτυξη υψηλών τελικών αντοχών σε ακραίες κλιματικές συνθήκες
- Πλήρης απουσία επιφανειακών αλλοιώσεων
- Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης
- Λεία τελική επιφάνεια με πολύ καλό φινίρισμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: Τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση: Λευκό

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες στους +20°C

Απαιτήσεις σύμφωνα με EN 998-1

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: $\leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$

Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες: 4,0 N/mm²

Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες: 1,5 N/mm²

Πρόσφυση μετά από 28 ημέρες: 0,40 N/mm²

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ): $\leq 0,45 \text{ w/mk}$

Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών (μ) : 20-30

Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 30mm

TDS BAUER- PLASTER FILL -GR- 6.2.2017

Κατανάλωση: $\approx 15 \text{ kg/m}^2$ για 10 mm πάχος

Κοκκομετρία: 1,2mm

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που να έχουν ξηρανθεί πλήρως και να μην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης. Απομακρύνετε σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ. Πριν την εφαρμογή του σοβά PLASTER FILL προετοιμάστε το υπόστρωμα και όπου απαιτείται κάντε πεταχτό και στην συνέχεια διαβρέξτε την επιφάνεια εφαρμογής μέχρι κορεσμού ή εφαρμόστε ενισχυτικό πρόσφυσης KAPAGRIP αντί του πεταχτού.

Προετοιμασία μίγματος

Το υλικό προετοιμάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα την απαιτούμενη ποσότητα νερού και προσθέτοντας το περιεχόμενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας με τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών, έως ότου έχουμε ένα μίγμα ομοιογενές με την επιθυμητή σύσταση.

Οδηγίες χρήσεως

Ο σοβάς PLASTER FILL εφαρμόζεται με το χέρι ή με μηχανή σοβατίσματος. Όσο ο σοβάς είναι ακόμη νωπός, εξομαλύνετε την επιφάνεια με κατάλληλο εργαλείο επιπέδωσης (πήχης). Όταν 'τραβήξει' αρκετά τρίψτε την επιφάνεια με σκληρό, βρεγμένο σφουγγάρι. Για λείο φινίρισμα, συνεχίστε με στεγνό σφουγγάρι. Ο χρόνος που απαιτείται για να τραβήξει ο σοβάς εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, το πάχος του σοβά και το πορώδες του υποστρώματος. Μετά τη χρήση απομακρύνετε τα υπολείμματα του υλικού από τα εργαλεία με νερό, όσο αυτό είναι ακόμη νωπό ή με άλλες μεθόδους πχ τρίψιμο ή ξύσιμο όταν αυτό έχει ξηρανθεί.

Προδιαγραφές προϊόντος

Ο αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης PLASTER FILL κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου OS CS II W1 κατά EN 998-1.

Συσκευασίες

Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι των 25kg.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προφυλάξεις – Ασφάλεια

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συμβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001