

PERLA SILICONE

Έγχρωμη σιλικόνη αρμολόγησης πλακιδίων.

Περιγραφή

Έγχρωμη σιλικόνη για σφράγιση, αρμολόγηση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυκαρβονικά, πολυαρυλικά, κ.α) βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, μπετόν, σοβάς, τούβλα κ.α.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα

- Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά χωρίς την ανάγκη εφαρμογής
- Ελαστικό
- Αντοχή στη γήρανση.
- Ήπια οσμή.
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.
- Κατάλληλο για αλκαλικά υποστρώματα όπως μπετόν, τσιμέντο.
- Κατάλληλο και για αρμολόγηση σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: 1,32 g/cm³

Ταχύτητα εξώθησης από τη φύσιγγα στους 23 °C, άνοιγμα ρύγχους 3mm πίεση 0,63N/mm²: 40 ml/min

Χρόνος σχηματισμού υμενίου: 25'-30' (ανάλογα με θερμοκρασία και υγρασία)

Ταχύτητα ωρίμανσης: 2 mm/ημέρα

Σκληρότητα Shore: A 30 ±2

Αντοχή σε θερμοκρ. μεταβολές: -40 °C έως +120 °C

Τάση στο όριο θραύσης: 1,2 N/mm²

Τάση σε 100% επιμήκυνση: 0,25 N/mm²

Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής δοκιμίου: 450%

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 °C έως +40 °C

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή απαλλαγμένη από λάδια, βρωμιές, σκόνες κλπ.

Οδηγίες χρήσεως

Το υλικό τοποθετείται με τη βοήθεια χειροπίστολου ή αεροπίστολου, αφού κοπεί η φύσιγγα στα κατάλληλα σημεία. Το κλειστό στόμιο της φύσιγγας κόβεται στο σημείο που τελειώνουν οι βόλτες. Βιδώνεται το

ακροφύσιο και κόβεται (κατά προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο ροής του υλικού.

Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας εκατέρωθεν του αρμού για την αποφυγή λερώματος. Στη συνέχεια η σιλικόνη εφαρμόζεται οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού. Μετά την εφαρμογή γίνεται εξομάλυνση και τελική λείανση με σπάτουλα και στη συνέχεια αφαιρείται η προστατευτική ταινία.

Περιορισμοί: Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3-4 χιλιοστά, ούτε μεγαλύτερο από 30-40 χιλιοστά.

Προφυλάξεις

Πρέπει να αποφεύγεται τελείως η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που έλθει το υλικό σε επαφή με τα μάτια, συνιστάται ξέπλυμα με άφθονο νερό. Κρατήστε το υλικό μακριά από τα παιδιά.

Συσκευασίες

Φύσιγγες 280 ml

Αποθήκευση

Σε δροσερό και ξηρό χώρο (κάτω από +25 °C) για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: +30 210 5744222

Fax: +30210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM and No 312310 UM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

