

HARDOX STONE CARPET

Διαφανής συνδετική ρητίνη πολυουρεθάνης νέας γενιάς.

Περιγραφή

Διαφανή συνδετική ρητίνη πολυουρεθάνης νέας γενιάς, για εφαρμογή ρητινούχων διακοσμητικών επιφανειών και δαπέδων με χρήση έγχρωμων αδρανών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και χώρους με μόνιμη καταπόνηση από νερό, πάγο κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Πολυουρεθανική ρητίνη δύο συστατικών

Χρώμα: Διαφανές, γυαλιστερό

Θερμοκρασιακή εφαρμογή: από +5 °C έως +35 °C.

Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: Ανάλογα την κοκκομετρία των αδρανών που προσθέτουμε.

Κατανάλωση: 9%-15% επί του βάρους των αδρανών.

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα: >2 N/mm²

Πρόσφυση σε πλακίδια: >2 N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: < 0,1 Kg/m²h^{0.5}

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές, καθαρές και στεγνές (υγρασία<4%). Τυχόν κενά στις επιφάνειες πρέπει να γεμίζονται με τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά. Συστήνεται σε απαιτητικά υποστρώματα να εφαρμόζεται μια στρώση από την ρητίνη ως ενισχυτικό πρόσφυσης. Όταν εφαρμόζεται σε μπαλκόνια, ταράτσες κλπ κρίνεται απαραίτητη η στεγάνωση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή.

Προετοιμασία μίγματος

Αναμίξτε 9%-15% ρητίνη προς τα αδρανή κατά βάρος και αναδέψτε με αναμικτήρα χαμηλών στροφών έως ότου έχουμε ένα ομοιογενές μίγμα .

Σε μεγάλες εφαρμογές η ανάμιξη μπορεί να γίνει και σε μπετονιέρα.

Οδηγίες Χρήσης

Το ρητινούχο διακοσμητικό δάπεδο διαστρώνεται πατητά στην επιφάνεια, σε μια στρώση, με λεία μεταλλική σπάτουλα. Μετά την ωρίμανση του διακοσμητικού δαπέδου μπορεί να εφαρμοστεί μια ακόμα στρώση από την ρητίνη προαιρετικά για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών του συστήματος ή για να εξομαλυνθεί τυχόν τραχιά επιφάνεια αν τα αδρανή που προσθέσαμε είναι χονδρόκοκκα.

Συσκευασία

Μεταλικά δοχεία, 10 Kg 3Kg

Αποθήκευση

Σε στεγασμένους χώρους, προστατευμένα από τον πάγο και την υψηλή θερμοκρασία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους, που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: +30 210 5744222

Fax: +30210 5740777

Email: info@netbauer.com

http:// www.netbauer.com

Frankfurt, Reg. No 312310 QM and No 312310 UM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

