

ACROSIL

Ακρυλικό σφραγιστικό πολλαπλών χρήσεων

Περιγραφή

Ενός συστατικού σφραγιστικό μέτριας ελαστικότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Για πολύ ισχυρή πρόσφυση και αντοχές.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C
- Αντοχή στη βροχή και αδιάβροχο μετά την ωρίμανση
- Ανάπτυξη χαμηλών τάσεων κατά την επιμήκυνση – δεν κρακελάρει ή σχίζεται
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα υποστρώματα
- Πρόσφυση ακόμη και σε ελαφρώς υγρά υποστρώματα
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Μπορεί να βαφεί με τα περισσότερα είδη χρωμάτων (νερού & συνθετικά)
- Άοσμο
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα: Λευκό

Πυκνότητα: $\approx 1,67 \text{ g/cm}^3$

Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: +5 °C έως +40°C

Επιφανειακό στέγνωμα: 15 λεπτά

Χρόνος σκλήρυνσης (5mm): 4-5 μέρες

Πλήρης ωρίμανση: 1 μήνας

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -20°C έως +80°C

Τάση σε 100% έκταση (DIN 53504): 0,15 N/mm²

Σκληρότητα (SHORE A): 20 $\pm$ 3

Θιξοτροπία: Κατάλληλο για κάθετες συναρμογές (δεν κρεμάει)

Εφαρμογές

Κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε πορώδη (μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο) και μη-πορώδη (αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα) υποστρώματα. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους:

- Αρμοί ανάμεσα σε παράθυρα, περβάζια και κουφώματα
- Ρωγμές σε τοίχους
- Αρμοί με μέτρια μεταβολή πλάτους (έως 12%)
- Εξαιρετική αντοχή στη βροχή λίγες ώρες μετά την εφαρμογή

Δεν ενδείκνυται για μόνιμα εμβαπτισμένες εφαρμογές (π.χ. δεξαμενές)

Οδηγίες χρήσεως

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι > +5°C
- Αποφύγετε εφαρμογή με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία
- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη ή σαθρά υλικά
- Για πορώδη υποστρώματα, προτείνεται χρήση ασταρίου ή αραιωμένο σφραγιστικό.
- Χρήση χαρτοταινίας για καθαρό τελείωμα
- Τοποθέτηση με πιστόλι, άμεσο στρώσιμο με σπάτουλα ή σφουγγάρι με σαπουνόνερο
- Δυνατότητα βαφής (συνιστάται έλεγχος συμβατότητας και χρήση ελαστικών χρωμάτων)
- Πριν στεγνώσει: με νερό (κατά προτίμηση ζεστό)
- Μετά το στέγνωμα: με μηχανικό τρόπο (ξύσιμο)

Κατανάλωση

1m / 280ml για αρμό (πλάτος 250mm x βάθος 10mm)

Συσκευασίες

Φύσιγγες 280 ml

Αποθήκευση

Για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένη συσκευασία και σε +5°C έως +25°C.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας,

στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM and No 312310 UM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

