

AQUA TAPE

Στεγανοποιητική ταινία για στεγανοποίηση υγρών χώρων.

Περιγραφή

Ταινία στεγανοποίησης με ειδικά τεμάχια για στεγανοποίηση υγρών περιοχών. Κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE) και επιπλέον ύφασμα PES στις όψεις, επιτρέποντας καλύτερη πρόσφυση και συγκόλληση. Επιτρέπει τη σωστή εξάτμιση του νερού από κόλλες πλακιδίων και στεγανοποιητικές επιστρώσεις που έρχονται σε επαφή με την ταινία και τα ειδικά τεμάχια. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε υδροστατική πίεση, υδρατμοπερατό, αδιάβροχο και με αντίσταση στις χημικές ουσίες. Πολύ καλή συμπεριφορά στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Εφαρμογή

Ιδανικό για στεγάνωση (μόνιμη σφράγιση) αρμών, εσωτερικών / εξωτερικών γωνιών, εξόδων αποστράγγισης και γύρω από στοιχεία. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από κεραμικά πλακίδια ή φυσικές πέτρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να εφαρμοστεί σε μπάνια, ντους, πισίνες, μπαλκόνια, βεράντες κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος: 120 mm

Ζώνη στεγάνωσης: 70 mm

Πάχος: 0,6 mm

Αντοχή στην θερμοκρασία: - 30 °C to +90 °C

Φυσικές Ιδιότητες:

Διαμήκης αντοχή θραύσης: 12 N / 20 mm

Διαμήκης αντοχή εφελκυσμού: 1,3 Mpa

Πλευρική αντοχή εφελκυσμού: 1,1 Mpa

Απορρόφηση ισχύος στο 25% πλευρική: 40 J/m²

Απορρόφηση ισχύος στο 50% πλευρική: 111 J/m²

Ανθεκτικότητα στην πίεση νερού: > 1,5 Bar

Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία: 500 ώρες

Χημικές Ιδιότητες:

Ανθεκτικό στο Υδροχλωρικό οξύ

Ανθεκτικό στο Θειικό οξύ

Ανθεκτικό στο κιτρικό οξύ 100 g/l

Ανθεκτικό στο γαλακτικό οξύ 5%

Ανθεκτικό στο υδροξείδιο του καλίου 3%

Ανθεκτικό στο υποχλωριώδες νάτριο οξύ 0,3 g/l

Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό NaCl (20 g/l)

Ανθεκτικό στο KOH 3% 40 °C – 28 ημέρες

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε καθαρές, στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από τάσεις συρρίκνωσης. Αφαιρέστε τυχόν σαθρά υλικά ή θραύσματα, σκόνες, γράσα κ.λπ. Σφραγίστε και επισκευάστε τυχόν κενά / ρωγμές. Εφαρμόστε ένα κατάλληλο αστάρι πριν χρησιμοποιήσετε την ταινία στεγανοποίησης.

Οδηγίες χρήσης

1. Κόψτε την ταινία στεγανοποίησης στο απαιτούμενο μήκος ή χρησιμοποιήστε τα ειδικά τεμάχια.
2. Εφαρμόστε ένα αστάρι ή ένα πρώτο στρώμα επικάλυψης ανάλογα με την εφαρμογή.
3. Εφαρμόστε και πιέστε πάνω στην σφραγιστική στρώση η οποία χρησιμεύει ως συγκολλητική βάση.
4. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εφαρμογής έχει επικάλυψη από την ταινία τουλάχιστον 5 cm
5. Χρησιμοποιήστε μια λειαντική σπάτουλα για να εξομαλύνεται την εφαρμογή.
6. Εφαρμόστε δύο ή τρία στρώματα της στρώσης και βεβαιωθείτε ότι η ταινία καλύπτεται πλήρως με τη στεγανοποιητική επίστρωση που εφαρμόζεται.

Αποθήκευση

Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο. Χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

Κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης υπολογίστε επικάλυψη της ταινίας τουλάχιστον 5 cm.

Συσκευασία

Ρολό των 50 m ή ειδικά τεμάχια για εσωτερικές/εξωτερικές γωνίες ενώσεις.

Προφυλάξεις και Ασφάλεια

Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο όπως ορίζεται στον κώδικα επικίνδυνων ουσιών. Μπορεί να απορριφθεί στα απόβλητα κτιρίων.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα των προϊόντων.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: +30 210 5744222

Fax: +30210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

