

MALTA GRIP

Έτοιμος σοβάς πρώτης στρώσης «πεταχτό» για εσωτερική & εξωτερική χρήση

Περιγραφή

Κονίαμα υψηλών επιδόσεων, προαναμεμιγμένο, που διατίθεται σε μορφή γκρι σκόνης. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει τσιμέντο, υδράσβεστο, προσεκτικά διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Με την ανάμιξη με νερό, παράγει ένα θιξοτροπικό, με πλαστικότητα κονίαμα με εξαιρετική εργασιμότητα και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα συνήθη δομικά υποστρώματα.

Το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση ως **πρώτη στρώση (πεταχτός σοβάς)** σε παραδοσιακά τριπλοστρωματικά συστήματα σοβά, ή ως **ανθεκτικός μονοστρωματικός σοβάς**.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα

- Υψηλή πρόσφυση
- Υψηλή διαπνοή (επιτρέπει στη δομή να «αναπνέει»)
- Εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή σοβατίσματος
- Τσιμεντοκονίαμα με υδράσβεστο για πρώτη στρώση πρόσφυσης (πεταχτό), με το χέρι ή μηχανικά
- Κατάλληλο για οικιστικά, επαγγελματικά και ξενοδοχειακά κτίρια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: Τσιμεντοειδής κονία

Απόχρωση: Γκρι

Εργασιμότητα: 30 λεπτά στους +20°C

Πυκνότητα ξηρού κονιάματος: $\approx 1,5 \text{ Kg/L}$

Πυκνότητα νωπού κονιάματος: $\approx 1,9 \text{ Kg/L}$

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: $W_c 0$

Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες: CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)

Πρόσφυση μετά από 28 ημέρες: $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ FP:B

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ): 0,61 W/mK (table A12 P=90%)

Συντελεστής διαπερατότητας υδατμών (μ): 15/35

Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm

Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10mm

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε σταθερές επιφάνειες, πλήρως στεγνές και χωρίς τάσεις συρρίκνωσης. Αφαιρέστε σαθρά ή αποκολλημένα τμήματα, σκόνη, ρύπους, λάδια κ.λπ. Πριν από την εφαρμογή, διαβρέξτε καλά το υποστρώμα μέχρι κορεσμού, αποφεύγοντας όμως τη λιμνάζουσα (στάσιμη) υγρασία.

Προετοιμασία μίγματος

1. Για εφαρμογή με το χέρι

Το υλικό πρέπει να παρασκευάζεται σε κατάλληλο δοχείο. Αρχικά προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού, δηλαδή 3,5–4,5 λίτρα καθαρού νερού για κάθε σακί 25 kg κονιάματος, και στη συνέχεια προστίθεται σταδιακά το περιεχόμενο του σάκου, αναδεύοντας ταυτόχρονα με ηλεκτρικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι να προκύψει ομοιογενές μίγμα με την απαιτούμενη εργασιμότητα.

Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για περίπου 30 λεπτά στους +20 °C.

Για βελτιωμένη πρόσφυση σε σκυρόδεμα ή παλαιά τοιχοποιία, μπορεί να προστεθεί SUPERLAT LATEX αραιωμένο έως 1:5 με νερό.

2. Για εφαρμογή με μηχανή σοβά

Για παρασκευαστεί με τη χρήση μηχανής κονιαμάτων συνεχούς τροφοδοσίας ρίξτε το προϊόν στη χοάνη και ρυθμίστε τον μετρητή ροής, ανάλογα με τον τύπο της μηχανής που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να παράγεται ένα «πλαστικό» ομοιογενές κονίαμα (περίπου 17 λίτρα νερού για κάθε 100 κιλά σκόνης).

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμόστε με το μυστρί μία μόνο στρώση «πεταχτά», πάχους έως 10 mm, ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα ολόκληρη η επιφάνεια του υποστρώματος.

Σε περίπτωση εφαρμογής με ψεκασμό, συνιστάται να διατηρείτε το ακροφύσιο σε απόσταση περίπου 20 cm από τον τοίχο, ώστε να δημιουργείται ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα.

Η τελική επιφάνεια του εφαρμοσμένου προϊόντος πρέπει να παραμείνει τραχιά χωρίς εξομάλυνση για βέλτιστη πρόσφυση της επόμενης στρώσης.

Ξεπλύνετε το κονίαμα από τα εργαλεία, καθώς και από τα λάστιχα της πρέσας, με άφθονο νερό πριν αρχίσει να σκληραίνει. Μετά τη σκλήρυνση, απαιτείται μηχανική απομάκρυνση.

Προδιαγραφές προϊόντος

Γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, κατηγορίας **GP CS IV** σύμφωνα με το πρότυπο **EN 998-1**.

Κατανάλωση

6-8 Kg/m² / 5 mm

Συσκευασίες

Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι των 25kg.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προφυλάξεις – Ασφάλεια

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συμβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM and No 312310 UM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

