

KAPAGRIP

Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας αστάρι πρόσφυσης ακρυλικής βάσης με χαλαζιακή άμμο, υδατοδιαλυτό και με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Ενισχύει την πρόσφυση και ρυθμίζει την υδατοαπορροφητικότητα. Ιδανικό για αστάρωμα σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες (αντί του "πεταχτού") για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για όλα τα ακρυλικά επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες και κόλες τσιμεντοειδούς βάσης. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

Υλικά επικάλυψης

- Ακρυλικοί σοβάδες
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα, Τσιμεντοειδή συγκολλητικά υλικά κ.α.
- Επιχρίσματα με βάση τον γύψο
- Βαφές, υδατοδιαλυτά χρώματα

Υποστρώματα

- Σκυρόδεμα, Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- Τούβλα, τουβλίνες
- Φυσικοί λίθοι
- Κερμαϊκά πλακίδια
- Γυψοσανίδες. Μοριοσανίδες
- Γύψινα επιχρίσματα κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: γαλάκτωμα

Χρώμα: κόκκινο, λευκό και έγχρωμο

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε επιφάνειες καθαρές από σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ.

Οδηγίες χρήσεως

Αναδεύεται καλά πριν την χρήση. Το υλικό χρησιμοποιείται ως έχει. Εφαρμόστε το υλικό με ρολό, βούρτσα ή με ψεκασμό. Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή να γίνεται ημέρες με έντονη ηλιακή ακτινοβολία (θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35°C) ή βροχόπτωση και ημέρες στις οποίες αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Μετά τη χρήση καθαρίστε τα υπολείμματα του υλικού από τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

Κατανάλωση

≈ 0,1 -0,2 Kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Συσκευασίες

Πλαστικά δοχεία 5, 20kg.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους προστατευμένους από παγετό, υψηλή θερμοκρασία και έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 μήνες

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30 g/l για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν KAPAGRIP έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Frankfurt, Reg. No 312310 QM and No 312310 UM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

