

Marboset

Ρητινούχα λάσπη-συγκολλητικό για τοποθέτηση μαρμάρων και γρανιτών

Περιγραφή

Λευκή λάσπη συγκόλλησης για μάρμαρα και γρανίτες σε δάπεδα, κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές και δύσκολα υποστρώματα. Προσφέρει άριστη συγκόλληση καθώς και προστασία λευκών ή έγχρωμων μαρμάρων από λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πλάκες Καρύστου, πλάκες πεζοδρομίου κλπ.

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης
- Αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την υγρασία.
- Προστατεύει τα λευκά και έγχρωμα μάρμαρα από λεκέδες ραγίσματα και ξεφλουδίσματα, που οφείλονται στην απορρόφηση υγρασίας από το υπόστρωμα.
- Διαθέτει άριστη εργασιμότητα.
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: λευκή ξηρή κονία

Κοκκομετρία: 6 mm

Χρόνος ζωής στο δοχείο: > 2 ώρες

Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες): ≥ 15 MPa

Αντοχή σε κάμψη (28 ημέρες): ≥ 2 MPa

Αντοχή συγκόλλησης: $\geq 0,5$ MPa

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 °C έως +35 °C

Κατανάλωση: 15-16 Kg/m² ανά 1cm πάχους

Προετοιμασία υποστρώματος

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή και απαλλαγμένα από σαθρά υλικά και ουσίες που μειώνουν την πρόσφυση όπως σκόνες, ρύπους λάδια κ.α.

Προετοιμασία μίγματος

Το μίγμα μπορεί να παρασκευαστεί αναμιγνύοντας με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών ή σε μπετονιέρα. Για ένα σάκο 25kg απαιτείται περίπου 4Kg νερό. Σε περίπτωση που θέλουμε ισχυρότερη δύναμη συγκόλλησης συνίσταται η χρήση ακρυλικής ρητίνης Superlat Latex ή Baulat σε αναλογία 1:5 έως 1:2 στο νερό ανάμιξης.

Οδηγίες χρήσης

Το συγκολλητικό εφαρμόζεται όπως τα παραδοσιακά υλικά-λάσπες, τοποθετώντας τις πλάκες και αλφαδιάζοντας ώστε να καλύπτεται η μέγιστη επιφάνεια τις πλάτης των πλακών. Τα μάρμαρα τοποθετούνται εντός 10 λεπτών και προτού στεγνώσει η επιφάνεια της λάσπης. Για μάρμαρα με προβλήματα συγκολλητικότητας συνιστάται να προηγηθεί επάλειψη της πλάκας του μαρμάρου με κόλλα Bauflex ή αντίστοιχη από την σειρά συγκολλητικών της BAUER. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα λευκά μάρμαρα, ώστε να μην δημιουργηθούν λεκέδες από τυχόν ακάθαρτο νερό ανάμιξης, ξύλα, κεραμικά, λάδια, καφέδες, αποτσίγαρα κ.λπ. στο υπόστρωμα διότι με την πάροδο του χρόνου και την υγρασία λεκέδες από υλικά του υποστρώματος μπορεί να απορροφηθούν και να περάσουν στο μάρμαρο. Η αρμολόγηση μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες.

Προφυλάξεις- Ασφάλεια

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συμβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους ξηρούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Συσκευασίες

Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι, 25kg.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα

έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους, που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: +30 210 5744222

Fax: +30210 5740777

Email: info@netbauer.com

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM and No 312310 UM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

